

Přísada pro vytvoření tixotropní směsi a lepidla ve spojení s dekorativními kamínky HADALAN® MST 89M a pojivem HADALAN® LF68 12P

Charakteristika

HADALAN® TX 57DD je vysoce efektivní aditivum pro pojivo HADALAN® LF68 12P, které vytvoří tixotropní směs.

- Neklouže
- V práškové formě
- Utváří transparentně matný povrch

Použití

HADALAN® TX 57DD je přísada pro vytvoření tixotropní dekorativní tenkovrstvé povrchové úpravy z mramorových kamínek HADALAN® MST 89M a pojiva HADALAN® LF68 12P. Používá se jako kontaktní lepicí vrstva na svislých a vodorovných konstrukcích nebo jako zhušťovač kamínkové malty při aplikaci na svislé konstrukce. Tato úprava je velmi vhodná na schodiště, menší plochy a na tvorbu ornamentů.

- Na schody a sokly
- Vnitřní i vnější prostředí

Specifikace

Balení	PE láhev
Velikost balení	5 l
Množství na paletě	80 ks
Hustota	50 g/l
Skladování	v chladu, 24 měsíců

Spotřeba

cca 2 l na 1 l HADALAN® LF68 12P v případě pojiva do kamínkové malty
cca 2,5 l na m² v případě kontaktního nátěru

Pracovní postup

Při aplikaci musí být dodržovány

1. Míchání pro tvorbu kontaktní vrstvy: Smíchejte 1 díl **HADALAN® LF68 12P** na 2 díly **HADALAN® TX 57DD**. Směs dokonale promíchejte míchadlem (cca. 400 otáček za minutu).
2. Míchání s přírodním kamínkem pro tvorbu malty: Smíchejte 25 kg **HADALAN® MST 89M** s 1,25 kg **HADALAN® LF68 12P**. Následně přidejte 2,5 litru aditiva **HADALAN® TX 57DD**. Směs dokonale promíchejte míchadlem (cca. 400 otáček za minutu).
3. Před nanášením malty na podklad aplikujte připravenou kontaktní vrstvu z bodu 1. Používejte vhodné nářadí např. váleček, hladítko nebo štětku. Spotřeba by neměla být vyšší než 0,4 kg.
4. Do čerstvě nezavaldé kontaktní vrstvy následně naneste rovnoměrně nerezovým hladítkem připravenou směs kamínku. Povrch vyhladte a přiměřeným tlakem zhutněte. Pro svislé stěny musí být vrstva z mramorových kamínků **HADALAN® MST 89M** max. 6 mm.
5. Nadměrné množství pojiva může způsobit tvorbu bublin a dutin.
6. Pro výrazně snazší vyhlazování a hutnění povrchu doporučujeme nářadí a pomůcky průběžně čistit ředidlem **HADALAN® EPV 38L** a osušit (zejména při použití jemné zrnitosti).
7. Použitě nářadí a pomůcky s čerstvým materiálem ihned po použití umyjte ředidlem **HADALAN® EPV 38L**. Vyzrálé zbytky lze odstranit pouze mechanicky.

Systémové výrobky Hahne

HADALAN® MST 89M
HADALAN® LF 68 12P

Důležitá upozornění

- Povrch podkladu musí být zcela suchý.
- Vysoké teploty urychlují a nízké teploty zpouzdňují průběh tvrdnutí.
- Při aplikaci jako kontaktní vrstvy dodržujte doporučené spotřeby materiálu.
- Další vrstva musí být kladena vždy do nezaschlé kontaktní vrstvy.
- Pro svislé stěny musí být vrstva z mramorových kamínků **HADALAN® MST 89M** max. 6 mm.
- Nadměrné množství pojiva může způsobit tvorbu bublin a dutin.

Složení

Namleté jemné písky, přísady.

Bezpečnostní předpisy/doporučení

Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Likvidace odpadu

Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odveďte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

Výrobce

Heinrich Hahne GmbH & Co KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
D-45711 Datteln

Distributor

BAUPROTECT s.r.o.
Bělehradská 858/23
120 00 Praha 2
Czech Republic
Tel.: +420 732 132 445
E-Mail: info@bauprotect.cz

Tyto informace jsou založeny na rozsáhlých testech a praktických zkušenostech. Můžeme však uvést pouze všeobecné pokyny a to z důvodu, že nejsou známy konkrétní stavební podmínky a způsob provádění. Z důvodu nepředvídatelných vlivů týkajících se pracovních podmínek, podkladů a materiálů může být z právního poměru záruka pracovních výsledků nebo odpovědnosti za škody neopodstatněná. V případě nejistoty doporučujeme výrobek před použitím vyzkoušet. Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků se tyto informace mohou změnit bez předchozího upozornění. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.hahne.cz. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“.
Aktualizováno: 3.2014